

PRODUCT DATA SHEET OF GHI

제품의 특성

- SILVER COAT CK-660L은 고메탈 페이스트를 사용한 코팅조성물로서 부착력, 내구력, 부식성이 강하고 내후성, 내습성 등이 우수합니다.
- 수분 투과방지 등을 목적으로 하는 은색도막을 형성하므로 각종 철재 시설물의 보호에 적합하며, 염분이 많거나 부식되기 쉬운 가혹한 환경 및 이미 부식된 금속의 표면에도 방청력이 우수합니다.
- 금속과 아연미립자가 서로 용화되므로 페인트 기초 도장제로서뿐만 아니라 마감 페인트 역할도 합니다.
- 색상은 은색으로 건조 후에 용융아연도금의 색상과 거의 일치합니다.

제품의 용도

- 용융아연도금의 보수제 및 터치업용
- 산업용 장비 및 기계 등의 최종 마감 도장 전의 방청처리
- 염분에 의하여 부식이 우려되는 장비 및 선박 구조물의 보호
- 용접, 드릴링, 절단 부위의 보호 및 아연도금코팅

제품의 사용방법

- 피착면의 표면을 깨끗이 처리하십시오. 이미 녹이 발생한 경우에는 간단한 철 솔질 등으로 녹을 제거하여 주십시오.
- 용기 내의 구슬이 자유로이 움직일 때까지 용기를 충분히 흔든 다음 30cm 정도의 거리에서 고르게 분사하여 주십시오. 건조시간은 25℃에서 약 20~30분 정도입니다. (Aerosol Type)
- 구 도막 위에 보수 도장 시 구 도막과의 적합성을 확인한 후 사용하시기 바랍니다.
- 한 번에 과 도막으로 두껍게 도장 시 건조 지연 및 퍼짐성, 내 호흡성 불량 현상이 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 비오는 날이나 습도가 높은 날 도장 시 건조 지연 및 광택 저하 현상이 발생할 수 있으므로 도장을 가급적 삼가하여 주시기 바랍니다.
- Aerosol Type의 경우 남은 액은 3~4초간 용기를 거꾸로 하여 밸브 내의 액을 분사한 후 보관하십시오.

주의사항/저장

- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하고 용도 외에는 사용하지 마십시오. (산업용)
- 난로, 풍로 등 화기 부근에서 사용하지 말고 가능하면 실내에서는 사용하지 마십시오.
- 밀폐된 실내에서 사용 시에는 반드시 환기를 실시하고 개인보호구를 착용하십시오.
- 사용 후에는 피부를 깨끗이 씻으십시오.
- Aerosol Type은 용기를 불 속에 버리지 말고, 잔 가스가 없도록 한 후 규정에 의하여 폐기하십시오.
- 보관 시에는 직사광선을 피하고 40℃ 이하의 건냉한 장소에 보관하십시오.
- 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

제품의 포장단위

- 420ml Aerosol/20Can BOX

제조공급원

Global Hightech Industry (GHI)
 A/S Phone : 080-295-8259 Fax : 052-708-2550
 E-mail : hq@eghi.biz ghi2259@naver.com
 Website : www.eghi.biz www.koyanmar.biz

CHEMGUARD
 CHEMBUARD is GHI's Brand



본 Product Data Sheet 는 당사의 자체 실험결과 및 관련 자료를 근거로 하여 제품에 대한 정보를 제공하는 것이며 본 DATA가 제품에 대한 정확성과 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 추후 새로운 지식과 테스트 등에 의해 변경될 수 있으며 정보제공 외 타용도로의 사용을 금합니다.