

# D-2000IP

Styrofoam Adhesive



## DAEHEUNG CHEMICAL

D-2000IP 는 변성 초산 비닐을 주성분으로 한 회색 페이스트상의 합성 수지계 유성 접착제로서, 속건성으로 초기 접착력이 우수하며 내구성이 양호하고 다공성 재질에 우수한 접착력을 발휘합니다. 아이소핑크, 석고보드, 콘크리트, 스티로폼, 목재, 보온단열재 등의 접착에 우수한 기능을 발휘하는 제품입니다.

### 1. 용도

- 아이소핑크, 스티로폼의 접착
- 콘크리트와 목재의 접착
- 석고보드 및 보온단열재의 접착

### 2. 성능

- 속건성이므로 작업성이 우수합니다.
- 초기 및 상태 접착력이 우수합니다.
- 다공성 재질에 우수한 접착력을 발휘합니다.
- 내열성, 내구성, 내수성이 양호합니다.

### 3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	초산 비닐 수지
외관	회색 페이스트
고형분	73±2 % (105±5℃ x 3hr)
점도	100,000~110,000 cps (at 20℃, RION VT-04 # 2)
Open time	2~5 분 (at 20℃)
희석용제	알코올류
저장안정성	원형 상태로 9개월 (밀봉 상온 보관)

### 4. 사용방법

- 피착재 면의 수분, 먼지, 기름 및 오물을 완전히 제거하여 주십시오.
- 헤라 및 롤러로 도포하여 건조되기 전에 접착 압축 하십시오.
- 넓은 면은 작업 공정에 맞게 부분 도포하십시오.

## 5. 취급주의사항 및 보관방법

---

- 유기 용제가 들어 있으므로 화기에 주의하시고 작업장은 반드시 통풍이 잘 되도록 하여 주십시오.
- 용도 이외의 사용은 절대 금하며, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 취급 및 보관 부주의로 품질이 저하된 제품은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 일부러 냄새를 맡지 마시고, 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 주십시오.
- 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 서늘한 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 습기가 적은 건냉암소(5~25℃)에 보관하여 주십시오.
- 구체적인 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.

## 6. 포장단위

---

- 15kg Tin C/N
- 10kg , 15kg, 20kg PE C/N

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시길 바랍니다.

### DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

**Telephone** 02-554-8211, 031-668-1424

**Facsimile** 02-554-8215, 031-668-1425

**Website** www.dhcbond.co.kr



## DAEHEUNG CHEMICAL