

# 2X AR - 150

■ **제품설명** 2X AR-150 은 상온에서 사용하는 용제 희석형 타입으로 옥내에 보관하며 단기간 방청성이 필요한 제품에 적합한 방청유입니다.

- **특징**
- 연질의 방청 피막을 형성으로 방청성이 우수합니다.
  - 저점도로 작업성이 우수합니다.
  - 수치환성이 우수합니다.
  - 용제 및 알카리 탈지제로 제거가 가능합니다.

■ **일반성상**

항목	결과	시험방법
외관 (원액)	갈색 투명 액상	육안
비중 (15/4℃)	0.81	KS M 2002
동점도 (40℃, mm <sup>2</sup> /s)	2.6	KS M 2014
인화점 (COC, ℃)	49	KS M 2010
염수분무시험 (Hrs)	15, A	KS M 2109

※ 상기 시험결과는 당사 실험장비로 측정된 결과이며 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

■ **적용** 재질 : 철, 주물소재, 적용부품 : 일반 기계 및 자동차 부품  
 도유법 : 붓칠법, 침적법, 분무법

■ **제품 취급 및 보관 시 주의 사항**

- 유효기간 : 0~40℃에서 밀봉 보관 시 제조일로부터 1년
- 수분 또는 타유 혼입은 제품의 성능 저하를 유발하므로 주의하여 보관하십시오.
- 제품 자체의 특성 상 침전물이 발생 될 수 있으므로 사용 전 흔들어 주십시오.
- 피방청물의 청정도 혹은 사용 및 보관방법, 보관장소에 따라 방청기간이 가감 될 수 있습니다.
- 인화성 물질이므로 소방법에 의거 보관하시고 화기 및 열원으로부터 격리된 장소에서 사용하십시오
- 당사의 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하여 안전하게 사용하십시오.